MULTIGUM

ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА



Гидроизоляция фасадов, кровель, террас, балконов, лоджий, ванных комнат, санузлов, бассейнов

MULTIGUM – профессиональный гидроизоляционный материал на сложной полимерной основе. После застывания образует высокопрочный, долговечный изоляционный слой. Высокая эластичность материала в сочетании с хорошими показателями предела прочности позволяют эффективно использовать материал для надежной герметизации. Не боится ультрафиолетового излучения! Идеально ложится под любой плиточный клей!
MULTIGUM представляет собой пастообразное вещество белого цвета, наносится щеткой, кистью или валиком.

НАНЕСЕНИЕ

- *Бетонное основание.*

Поверхность должна быть сухой и чистой. Для усиления адгезии изоляционного слоя к бетону используют глубоко проникающую двухкомпонентную грунтовку Aquapoxy. Расход 200-250 г/м², время просушки 20-40 мин**.**

Нанесение материала MULTIGUM в 2- 3 слоя по 0,8 кг. Время полимеризации каждого слоя 6-10 часов.
Общее количество нанесенного материала 2,4 кг/ м². (общая толщина мембраны 1,8 мм).

- *Металлическое, оцинкованное, алюминиевое, окрашенное, акриловое, основание.*

Удалите неустойчивые частицы грязи и жира с поверхности. Нанесите на поверхность Multigum Primer MS-1. Расход 200-250 г/м², время просушки 30-60мин**.**

Нанесение материала MULTIGUM в 2-3 слоя по 0,5 кг/ м². Время полимеризации каждого слоя 6-10 часов. Общее количество нанесенного материала 1-1,5 кг/ м².

При нанесении MULTIGUM кистью, слои следует располагать крест-накрест.

УПАКОВКА

Multigum: Пластиковое ведро по 22 кг.
Aquapoxy: Компонент А: 7.60 кг, Компонент Б: 3.70 кг.
Multigum Primer MS-1: Пластиковое ведро 17 кг.

ХРАНЕНИЕ

В тени, хранить в сухом вентилируемом помещении при температуре от + 5ºС до + 35ºС

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

После работы руки помыть водой с мылом.
Не использовать во время осадков и не менее чем за 8 часов до выпадения осадков, не менее чем через 4 часа после выпадения росы.
Не наносить при температуре ниже +15ºС окружающей среды. Внутри помещений в зимнее время применять MULTIGUM при включенном отоплении или с тепловыми пушками.

MULTIGUM

ПОЛИМЕРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА

Конструктивное решение гидроизоляции кровли из профлиста



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГУ "МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

Главный государственный санитарный врач Минской области

Минская область

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ BY.50.51.01.008.E.000994.09.14 от 08.09.2014

Продукция:

Мастика полимерная гидроизоляционная Multigum. Область применения: по назначению. Изготовитель: «Bitum Petrochemical Industries Ltd.», ИЗРАИЛЬ (адрес: 4 Hayetzira st.P.O.B. 10175, Haifa Bay 26111 Israel). Адрес(а) производств(а): ИЗРАИЛЬ, 4 Hayetzira st.P.O.B. 10175, Haifa Bay 26111 Israel. Получатель: ООО «Технологии Битума» ИНН:7736614411, РОССИЯ (адрес: 119334 г.Москва, Ленинский проспект, 38А)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299, глава II, раздел 6

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Протокол испытаний №1756/1756-АСВ-14-08 от 07.08.2014г Аккредитованного испытательного центра Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области", г.Орехово-Зуево, ул.Коминтерна, 1

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Главный государственный санитарный врач Минской области В.В. Рызгунский

М.П.

BY № 0071713

Гидроизоляция фасада (колорирование Multigum-по заказу)